

Zusatzinformationen

Markierungsfarben mit Reflexpulver

Artikelnummer: 1049



Beschreibung

Materialbezeichnung: Markierungsfarbe, Weiß oder Signalgelb High-Solid, lösemittelarm.
Gebindegröße: 13 kg

Verwendung

Hochfeste Leitmarkierung für Straßen, Flug- und Parkplätze. Mit Reflexpulver für optimale Tages- und Nachtsichtbarkeit – ohne Reflexpulver auch nicht reflektierend zu verwenden.

Materialangaben

Pigmentierte Einkomponentenfarbe auf Acrylharzbasis mit unter 25 % organischem Lösemittelanteil, schwermetall- und aromatenfrei; erfüllt die Anforderungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in Deutschland

| | 104901 (Weiß) | 104902 (Signalgelb) |
|-------------------|---|---|
| Lieferviskosität: | In ca. 27 sek. spritzfertig, 6 mm (nach DIN 53 211) | In ca. 35 sek. spritzfertig, 6 mm (nach DIN 53 211) |
| Dichte: | 1,53 g/cm ³ | 1,30 g/cm ³ |
| Festkörper: | 76% ± 1% | 76% ± 1% |
| Flammpunkt: | unter 21 Grad C | unter 21 Grad C |
| Gefahrenklasse: | VbF A I | VbF A I |

Lagerbeständigkeit

Mindestens 1 Jahr in gut verschlossenen Gebinden, vor Frost schützen, Lagerung zwischen 0 °C und +30 °C.

Untergrund

Beton- und Asphaltdecken, besenrein und sauber, festhaftende Altmarkierungen.

Beschichtung

| | |
|------------------|---|
| Farbton: | Weiß oder Signalgelb (ca. RAL 1003) |
| Glanzgrad: | Matt |
| Schichtstärke: | 300 µ Nassfilm |
| Nachstreumittel: | Reflexpulver mit Mineralkorn 3:1, Artikelnummer 104905 |

Verbrauch

25 kg genügen für einen Kilometer Linienmarkierung.

| | Farbe in l | | Farbe in kg | | Reflexpulver in kg | |
|----------------------|------------|--------|-------------|--------|--------------------|--------|
| | 104901 | 104902 | 104901 | 104902 | 104901 | 104902 |
| 12 cm Strichbreite: | 36,000 | | 55,080 | 46,800 | 21,600 | 19,200 |
| 15 cm Strichbreite: | 45,000 | | 68,850 | 58,500 | 27,000 | 24,000 |
| pro m ² : | 0,300 | | 0,459 | 0,390 | 0,180 | 0,160 |

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.